

**EPOXIPUTTY FÖR BETONGLAGNING 5412**

BESKRIVNING	RUST-OLEUM Epoxiputty för betonglagning 5412 är ett lösningsmedelsfritt, två-komponent epoximaterial.																																														
REKOMMENDERAD ANVÄNDNING	RUST-OLEUM 5412 skall användas vid lagning av små sprickor, luftfickor, och/eller håligheter i betongväggar och golv. RUST-OLEUM 5412 appliceras med spackelkniv eller slev. RUST-OLEUM 5412 kan användas direkt på horisontella och vertikala ytor. Mycket porösa underlag primas med RUST-OLEUM 5401 Impregneringsprimer. RUST-OLEUM 5412 kan övermålas med RUST-OLEUM 5400 på golv och RUST-OLEUM 5500 på väggar och golv.																																														
TEKNISK DATA	<table><tr><td>Ytfinish:</td><td colspan="3">matt</td></tr><tr><td>Kulör:</td><td colspan="3">ljusgrå</td></tr><tr><td>Densitet:</td><td colspan="3">1,45 kg/liter (blandad produkt)</td></tr><tr><td>Torrhalt:</td><td colspan="3">100 (vol)% (blandad produkt)</td></tr><tr><td>Viskositet:</td><td colspan="3">-</td></tr><tr><td>Rekommenderad filmtjocklek:</td><td colspan="3">&gt; 200my torrt, lika med 200my vått</td></tr><tr><td>Torktider:</td><td>vid 20°C/50% rel. luftfuktighet</td><td>vid 10°C/60% rel. luftfuktighet</td><td>vid 30°C/50% rel. luftfuktighet</td></tr><tr><td>Dammtorr:</td><td>4 timmar</td><td>8 timmar</td><td>3 timmar</td></tr><tr><td>Slipbar:</td><td>16 timmar</td><td>36 timmar</td><td>12 timmar</td></tr><tr><td>Övermålningsbar:</td><td colspan="3">efter 16 timmar; Epoxiputty 5412 EPOXI PUTTY skall alltid slipas före övermålning.</td></tr><tr><td>Full hårdhet:</td><td>7 dagar</td><td>14 dagar</td><td>5 dagar</td></tr></table>			Ytfinish:	matt			Kulör:	ljusgrå			Densitet:	1,45 kg/liter (blandad produkt)			Torrhalt:	100 (vol)% (blandad produkt)			Viskositet:	-			Rekommenderad filmtjocklek:	> 200my torrt, lika med 200my vått			Torktider:	vid 20°C/50% rel. luftfuktighet	vid 10°C/60% rel. luftfuktighet	vid 30°C/50% rel. luftfuktighet	Dammtorr:	4 timmar	8 timmar	3 timmar	Slipbar:	16 timmar	36 timmar	12 timmar	Övermålningsbar:	efter 16 timmar; Epoxiputty 5412 EPOXI PUTTY skall alltid slipas före övermålning.			Full hårdhet:	7 dagar	14 dagar	5 dagar
Ytfinish:	matt																																														
Kulör:	ljusgrå																																														
Densitet:	1,45 kg/liter (blandad produkt)																																														
Torrhalt:	100 (vol)% (blandad produkt)																																														
Viskositet:	-																																														
Rekommenderad filmtjocklek:	> 200my torrt, lika med 200my vått																																														
Torktider:	vid 20°C/50% rel. luftfuktighet	vid 10°C/60% rel. luftfuktighet	vid 30°C/50% rel. luftfuktighet																																												
Dammtorr:	4 timmar	8 timmar	3 timmar																																												
Slipbar:	16 timmar	36 timmar	12 timmar																																												
Övermålningsbar:	efter 16 timmar; Epoxiputty 5412 EPOXI PUTTY skall alltid slipas före övermålning.																																														
Full hårdhet:	7 dagar	14 dagar	5 dagar																																												
TÄCKFÖRMÅGA	Teoretisk: 1,5 kg/m <sup>2</sup> per 1 mm tjocklek Praktisk täckförmåga beror på många faktorer som underlagets porösitet och råhet och materialsvinn vid applicering.																																														
YTFÖRBEHANDLING	Avlägsna fett, olja och alla andra föroreningar från underlaget genom alkalietytning eller genom högtryckstvättning. Avlägsna lös och dålig betong tills solitt underlag erhålls. Ny betong skall torka och härda i minst 30 dagar före applicering av RUST-OLEUM Epoxiputty 5412 eller ett färgsystem. Ytan måste vara ren och torr under applicering.																																														
ANVISNINGAR FÖR BRUK	Blanda bas och aktivator omsorgsfullt med en spackelkniv, helst inte i burken utan på bit en matt hårdplatta.  Blandningsförhållande: bas:aktivator = 1:1 (volym eller viktdelar) Pot-Life: 30 minuter för en 1:kg sats vid 20°C																																														
APPLICERING	Applicera lite för mycket av Epoxiputtyn med spackelkniv eller slev; efter torkning återskapas ytans form genom att slipa bort överflödigt material. Tillsätt inte thinner.  Rengöring: använd RUST-OLEUM Thinner 160																																														
APPLICERINGS-VILLKOR	Den omgivande luftens och underlagets temperatur skall vara mellan 10 och 35°C, och den relativa luftfuktigheten under 85%. Underlagets temperatur måste vara minst 3°C över dagpunkten.																																														

## **EPOXIPUTTY FÖR BETONLAGNING 5412**

### **OBSERVERA**

Maximal tjocklek (vertikalt): 3 mm  
Expansionsfogar eller rörelsesprickor fylls med flexibel förseglare.

### **SÄKERHET**

Se Varuinformationsblad samt varningstext på burken.

### **LAGRINGS- DUGLIGHET/ FÖRVARINGSVILLKOR**

1 år från tillverkningsdatum i oöppnad förpackning, om lagrad i torrt, välventilerat utrymme, ej i direkt solljus vid temperatur mellan 5 och 35°C.